

Prøvningsrapport



Division for inspektion og prøvning

Sag nr. m1471-225125
Dato 2004-09-01

Rekvirent: Harpun A/S
Lindholmvej 15
3550 Slangerup

For prøvning af 3 stk. Harpun Top Kile (KS 4360) på Harpun Sort Klods Sort 30/65 , modtaget den 31. januar 2004.

Mærke	Max. kraft N	Sammentrykning ved max kraft mm
1	6644	4,86 total 4,64 justeret for prøvemaskinens stivhed
2	6831	4,35 total 4,13 justeret for prøvemaskinens stivhed
3	6592	3,82 total 3,60 justeret for prøvemaskinens stivhed



Prøverne var mærket af FORCE Technology

Prøvningen blev foretaget i henhold til metodebeskrivelse:

Emnerne blev belastet mellem to planparallelle planer og belastet med en hastighed på 5mm/min indtil max. kraft blev opnået.

Dato for prøvning : 2004-09-01

Arne Stenbæk Jørgensen
maskinmester

Prøvningsrapporten må kun gengives i uddrag med FORCE Technology's skriftlige tilladelse.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de prøvede emner.

De "Almindelige betingelser" på bagsiden er en integreret del af vor ydelse.